



North American
ADHESIVES®

Ever Bond™ PSA Pro

Adhesivo para pisos sensible a la presión para losetas de alfombra y revestimientos de pisos resilientes



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ever Bond PSA Pro es un adhesivo sensible a la presión para la instalación de todo tipo de losetas de alfombra y revestimientos de pisos resilientes. *Ever Bond PSA Pro* provee excelente pegajosidad y se puede usar para crear una unión permanente o liberable, dependiendo del método de instalación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Listo para usar, no requiere mezcla
- De pegajosidad agresiva para sostener en su lugar losetas de alfombra y láminas de vinilo para pisos reforzadas con fibra de vidrio durante la instalación y el uso.
- Aplicaciones de sistema de instalación permanente o liberable

USOS

- Para la instalación de todos los tipos de losetas de alfombra, incluyendo losetas de alfombra estándar con respaldo de PVC, sin respaldo de PVC, con respaldo de poliolefina, con respaldo de fieltro y con respaldo bituminoso.
- Para la instalación de losetas con respaldo de vinilo, losetas de vinilo sólido y almohadillas acolchadas debajo de alfombra en una aplicación de doble pegado
- Para la instalación de lámina de vinilo reforzadas con fibra de vidrio
- Para espacios interiores residenciales (departamentos para renta, condominios y casas)
- Para espacios comerciales interiores (edificios de oficinas, habitaciones, pasillos de hoteles y zonas de comidas en restaurantes)
- Para espacios interiores institucionales (hospitales, escuelas, universidades, bibliotecas y edificios gubernamentales)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estar secos, sólidos y estables.
- El sustrato debe estar limpio y libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura, agentes de curado, selladores de concreto, capas de acabado mal adheridas, partículas sueltas, residuos de adhesivos viejos y cualquier otra sustancia o condición que pueda impedir o reducir la adherencia. Todas las superficies deben estar niveladas, planas y lisas.

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y condiciones no listados, consulte con los Servicios técnicos.

SUSTRATOS APROPIADOS

- Madera contrachapada para exteriores, Grupo 1, tipo CC
- Otros contrapisos de madera aprobados (según recomendaciones del fabricante)
- Concreto (de mínimo 28 días) y terrazo de cemento debidamente preparados
- Contrapisos autonivelantes y compuestos de parcheo a base de cemento
- Niveladores de relieves aplicados sobre losetas de cerámica y láminas de vinilo ya existentes, debidamente preparadas y totalmente adheridas
- Una única capa de losetas de composición de vinilo (VCT) bien adheridas y debidamente preparadas
- Contrapisos de yeso debidamente imprimados y preparados que cumplan con los requisitos de resistencia a la compresión de acuerdo con la norma ASTM F2419

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y condiciones no listados, consulte con los Servicios técnicos.

LIMITACIONES

- No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.
- Sólo para uso en instalaciones interiores
- No lo aplique sobre residuos de adhesivos, incluyendo adhesivo asfáltico.
- No lo instale cuando la tasa de emisión de vapor húmedo (MVER, por su sigla en inglés) sea mayor a 4,54 kg por 92,9 m² (10 libras por 1 000 pies²) por 24 horas, cuando se use la prueba de cloruro de calcio anhidro (según la norma ASTM F1869).
- No lo instale cuando el pH de la losa de concreto sea mayor a 11.
- No lo instale cuando la humedad relativa (HR) de las losas de concreto supere el 90% (según la norma ASTM F2170), y cuando la humedad relativa (HR) ambiente esté entre el 20% y el 80%.
- Úselo sólo cuando la temperatura del sustrato oscile entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F).
- No lo use para instalar pisos de tabloncillos de vinilo.



Ever Bond™ PSA Pro

MEZCLA

Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para una manipulación segura, consulte la Ficha de seguridad.

- Listo para usar; no requiere mezcla.

APLICACIÓN

Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder.

1. Elija la llana dentada apropiada (consulte el cuadro de "Cobertura aproximada"). Para pisos de lámina de vinilo reforzada con fibra de vidrio, use un rodillo para pintura de felpa de 6 mm (1/4 de pulgada).
2. Si está usando una llana, esparza el adhesivo de manera uniforme sobre el subpiso, manteniendo la llana en un ángulo de 45 grados con relación al mismo.
3. Instale el piso siguiendo de manera estricta las instrucciones escritas del fabricante del piso. Para instalaciones permanentes, instale el revestimiento de piso sobre adhesivo húmedo. Para aplicaciones liberables (por ejemplo, pisos de lámina de vinilo reforzada con fibra de vidrio), permita que el adhesivo seque hasta llegar a su fase pegajosa antes de instalar.
4. Usando un rodillo con el peso recomendado, páselo de inmediato sobre la instalación de piso a lo largo y ancho de la superficie del mismo.

LIMPIEZA

- Mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo, use agua para limpiar rápidamente cualquier mancha en la superficie del material de piso instalado. Limpie las herramientas con agua mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo.
- Limpie con aguarrás una vez haya secado. Tenga cuidado con el aguarrás, el cual puede ser perjudicial para algunos materiales.

PROTECCIÓN

- Después de instalar el piso proteja la instalación del tráfico liviano durante 12 horas, y el tráfico pesado durante 24 horas.
- Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio, y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.



Ever Bond™ PSA Pro

Características del producto a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa	
Color	Verde
Presentación	Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.) Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Tipo de polímero	Polímero acrílico
Contenido de sólidos	De 40% a 60%
Contenido COV (Norma 1168 del SCAQMD)	< 50 g por L
Contenido COV típico según los métodos de prueba de la norma 1168 del SCAQMD	33 g por L
pH	De 6 a 9
Densidad	3,76 kg por 3,79 L (8,3 libras por galón de EE.UU.), (+/- 0,8); 1,0 g por L (+/- 0,1)
Consistencia	Cremosa
Conservación	2 años almacenado en su envase original sin abrir, a 23°C (73°F)
Punto de ignición (ASTM D56)	> 100°C (212°F)

Propiedades de aplicación sobre sustratos porosos a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa		
	Tiempo de secado†	Tiempo de trabajo**
Loseta de alfombra con respaldo liso y láminas de vinilo para pisos reforzadas con fibra de vidrio	0 (unión permanente); 30 minutos o hasta estar seco (sensible a la presión)	15 minutos (unión permanente); 8 horas (sensible a la presión)
Loseta de alfombra con respaldo áspero y contrapiso de alfombra a sustrato	0 (unión permanente); 30 minutos o hasta estar seco (sensible a la presión)	15 minutos (unión permanente); 8 horas (sensible a la presión)

Propiedades de aplicación sobre sustratos no porosos a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa		
	Tiempo de secado†	Tiempo de trabajo**
Loseta de alfombra con respaldo liso y láminas de vinilo para pisos reforzadas con fibra de vidrio	30 minutos o hasta estar seco (sensible a la presión)	8 horas (sensible a la presión)
Loseta de alfombra con respaldo áspero y contrapiso de alfombra a sustrato	30 minutos o hasta estar seco (sensible a la presión)	8 horas (sensible a la presión)

† El tiempo de secado es la cantidad de tiempo recomendada para que un adhesivo recién aplicado permanezca expuesto al aire antes de instalar una cubierta de piso.

** El tiempo de trabajo es la cantidad máxima de tiempo que un adhesivo puede permanecer expuesto al aire y aun así adherirse de manera efectiva al revestimiento del piso.

El tiempo de secado y de trabajo puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad, la porosidad del sustrato, el tamaño de la llana y las condiciones del lugar de trabajo.

Cobertura aproximada*		
Tipo de piso	Herramienta típica	Cobertura
Productos de vinilo con respaldo liso	1 x 1,5 x 1 mm (1/32 x 1/16 x 1/32 de pulgada), Dentada en U	De 17,2 a 22,8 m ² (185 a 245 pies ²) por 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Productos de vinilo con respaldo áspero y almohadilla de alfombra a sustrato	1,5 x 1,5 x 1,5 mm (1/16 x 1/16 x 1/16 de pulgada), dentada cuadrada	De 11,6 a 17,2 m ² (125 a 185 pies ²) por 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

* Las dimensiones de llana corresponden a profundidad/ancho/espacio. Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según las condiciones del sustrato, el tipo de llana utilizada y las técnicas de instalación.



North American
ADHESIVES®

Ever Bond™ PSA Pro



North American
ADHESIVES®

MAPEI® Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

EE.UU. y Puerto Rico

Servicio al cliente: 1-800-747-2722

Servicios técnicos: 1-800-637-7753

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto. Para los datos y la información de la garantía más actuales del producto, visite www.na-adhesives.com.

Para información sobre la sostenibilidad y la transparencia, así como los programas de certificación de producto, contacte a los Servicios técnicos llamando al 1-800-637-7753.

MKT: 25-2430

© 2025 MAPEI Corporation

Derechos reservados.

Impreso en EE.UU.

Fecha de edición: 7 de octubre de 2025

Canadá

1-844-410-1212

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de NAA. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web www.na-adhesives.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁ TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE NAA.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y este asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**